

Allgemeine Angaben / General Information

Produktbezeichnung: Product Description	Textilglasgewebeklebeband, weiss Textile glass adhesive tape, white
Artikelnummer: Article Number	HBB
Hersteller / Lieferant: Producer / Supplier	Culimeta Textilglas-Technologie GmbH & Co. KG Max-Planck-Strasse 15 – 19 DE-49593 Bersenbrück Tel. : +49 (0)5439 9416-0 Fax. : +49 (0)5439 9416-10
Ansprechpartner: Person to contact	Herr Diederik Cuyllits, Leiter Qualitätswesen, QMB

Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen / Composition / component information

Bezeichnung: Description	Textilglasgewebeklebeband textile glass adhesive tape
Träger / Kleber: Carrier substance/ adhesive:	wärmehärtender Kautschukkleber caoutchouc glue

Physikalische Eigenschaften / Physical Properties

Gesamtstärke: Total thickness	0,18 mm
Trägerstärke: Base material thickness	0,10 mm
Reißfestigkeit: Breaking stress	20 daN/cm
Reißdehnung: Stress tolerance	8 %
Anfangsklebekraft auf Stahl: Initial holding power of glue on steel	4,4 N/cm
Temperaturbeständigkeit: Temperature resistance	130°C
Isolierklasse: Insulating class	B
Zyklus: Cycle	1 h bei 150 °C 2 h bei 130 °C

Diese Angaben beschreiben ausschließlich die technischen Merkmale des Produktes und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.
All information are describing exclusively technical features of the product and are based on our today's knowledge and experience. They are not describing an assurance of features of the specified product in terms of the legal warrantee regulations.

Culimeta Textilglas-Technologie
FB-0081
Revisionsstand A
Geändert am 26.03.07

Elektrische Eigenschaften

Durchschlagfestigkeit: **2,5 kV**
Dielectric strength

Ausführungen / Standard delivery

Farbe: **weiss**
Colour white

Breite: **25, 30 und 50 mm**
Width **weitere Breiten auf Anfrage**
25, 30 and 50 mm
(further widths on demand)

Rollenlänge: **50 m**
Roll length

Kerndurchmesser: **76 mm**
Core diameter

Lagerfähigkeit / Storage

Bei sachgemäßer Lagerung: **sechs Monate nach Lieferdatum**
Storage possible six months after delivery date subject to common storage conditions.